Испытательный Центр " К А Р Б Э К О Т Е С Т "
ОАО " КОМПОЗИТ "
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22АЯ18
Срок действия аттестата с 15.10.2011г. до 15.10.2016г.
141070, г. Королев Московской обл., ул.Пионерская,д.4
Тел. (495) 513-23-65, т/ф (495) 516-06-17, e-mail: info@kompozit-mv.ru

Руководитель ИЦ " КАРБЭКОТЕСТ "
_____к.х.н. Молева Л.К.
"27" 05 2015г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й

№ 203-47/6-15 "27" 05 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Лента паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся на основе вспененного полиуретана артикул ПСУЛ стандарт.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Торгово-промышленная компания Руфкомплект", Россия

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: Заявка ООО «Гарант-Тест» от 11.05.2015г.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Сертификационные испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р 53338-2009 п.4.5.1 таблица 2 (показ.1,2,3,7,10,11,12), п.4.5.2, п.4.5.3.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ: ООО "Торгово-промышленная компания Руфкомплект", 249010, Калужская обл., Боровский район, деревня Маланьино, строение 2, через ООО «Гарант-Тест», г. Москва, акт отбора от 11.05.2015г.

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ: 20.05.2015г.
ОКОНЧАНИЕ ИСПЫТАНИЙ: 27.05.2015г.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ:
ГОСТ Р 53338-2009 , ГОСТ 17177-94, ГОСТ 15873-70.

СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ:
- штангенциркуль, свидетельство № свидетельство № АА 6171049 от 22.07.2014г..
- линейка, свидетельство № АА 6171051 от 22.07.2014г..
- весы электронные "Libror-160" (Япония), свидетельство № АА 6151443 от 03.02.2015г..
- термошкаф, аттестат № 06/03/ 548-08 от 03.02.2015г.,
- камера переменных температур, аттестат № 06/229-04, аттестат от 15.07.2014г.
- универсальная испытательная машина ф."SCHENCK Hydropuls PSB", Германия, свидетельство № АА 6206856 от 06.05.15г.
- термометр, свидетельство № АА 1103689 от 02.03.2015г..

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБРАЗЦА: На испытание представлена лента паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся арт. ПСУЛ, серого цвета, одна из сторон с клеевым слоем , защищенным антиадгезионной пленкой, размеры: ширина – 15мм, толщина при полном расширении – 17мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п.п.	Наименование показателя по ГОСТ Р 53338-2009	Норма по ГОСТ Р 53338-2009	НД на методы испытаний	Результаты испытаний
п.4.5.1 табл.2 показ.1	Объемная плотность, кг/м^3	50 - 150	ГОСТ 17177	56,8 ± 0,5
показ.2	Условная прочность при растяжении, кПа, не менее	60	ГОСТ 15873	110 ± 10
показ.3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	15	ГОСТ 15873	100 ± 10

показ.7	Водопоглощение поверхности, %, по объему, не более	4	п. 6.10 ГОСТ Р 53338 и ГОСТ 17177 п.10	3,7
показ.10	Теплостойкость, ^{0}С , не ниже	80	п. 6.14 ГОСТ Р 53338	При испытании в течение 8ч при температуре 80 ^{0}С не обнаружены клеевые и порошковые выделения .
показ.11	Морозоустойчивость-гибкость на брусе радиусом 40мм при заданной минусовой температуре	Отсутствие трещин и повреждений	п. 6.13 ГОСТ Р 53338	Трещины и повреждения отсутствуют при испытании в течение 1ч при температуре минус 25^{0}С
показ.12	Сопротивление отслаиванию от бетонной поверхности, кгс/см, не менее	0,3	ГОСТ 10174	1,3
П.4.5.2	Качество защитной пленки и клеевого слоя.	Защитная антиадгезионная пленка должна удаляться рукой легко, без применения дополнительных приспособлений. Клеевой слой сохраняющийся на уплотнительной ленте должен быть без пропусков. При удалении защитной антиадгезионной пленки не должно происходить разрушения клеевого слоя.	п.6.3 ГОСТ Р 53338	Защитная пленка удаляется рукой легко. Клеевой слой на уплотнительной ленте без пропусков. При удалении защитной пленки не происходит разрушения клеевого слоя.
П.4.5.3	Требования к внешнему виду	Поверхность и кромки лент должны быть цельными и ровными, без механических повреждений, разрывов и вмятин. Дефекты внешнего вида (пузыри, разнооттеночность, цветовые пятна, бахрома), видимые невооруженным глазом на расстоянии 50- 70 см не допускаются. Защитная антиадгезионная пленка не должна иметь складок.	п.6.2 ГОСТ Р 53338	Внешний вид ленты соответствует требованию п.4.5.3 ГОСТ Р 53338.

Полная или частичная перепечатка без разрешения ИЦ не допускается.
Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

Начальник группы Курбатова Г.Г.

Ответственный исполнитель, Бобышева Т.Ю.